

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten für Eloxal, Aluminium und lackierte Metallfassaden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	Zur Reinigung von anodisch-oxydierten Oberflächen und Aluminiumlegierungen am Bau. Besonders gut zur Entfettung und Entfernung von ölhaltigen Verschmutzungen oder von Auskredungen auf pulverbeschichteten bzw. lackierten Metalloberflächen geeignet.			
	Reinigung der Fassadenflächen			
	ILKA-Alu Rein M ist je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnbar oder pur zu verwenden. ILKA-Alu Rein M auftragen und kurz einwirken (ca. 4 Minuten) lassen. Danach mit einem Lappen oder weißen Pad einarbeiten, der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet. Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. ILKA-Alu Rein M darf nicht unter einer Temperatur von 5 ° C verarbeitet werden. Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen. Die anschließende Konservierung mit ILKA-Alu Fix gibt der Fassade ein gleichmäßiges Aussehen und bildet einen Schutzfilm zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen. ILKA-Alu Rein M ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft (GRM) zur Reinigung von Aluminium, Pulverbeschichtung, Nasslacke und Kunststoffe.			
	Weitere Besonderheiten:			
	ILKA-Alu Rein M ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft (GRM) zur Reinigung von Aluminium, Pulverbeschichtung, Nasslacke und Kunststoffe.			
	Zulassungs-Nummern: Anodisierte Metallfassaden:103, Kunststoff:503, Edelstahl:403, organisch beschichtete unifarbene Metallfassaden:203, organisch metalliceffekt-beschichtete Metallfassaden:303 (Typ N – Neutrales Netzmittel)			
	Das Produkt ist kennzeichnungsfrei			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten.			
	Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	8		
	Farbe:	klar		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	100 – 300 ml/m ²		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	12 Monate		
	Fabrikat: ILKA-Alu Rein M oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			