

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten

Vorimprägnierung der Fassadenfläche

Entfernung von Zementschleier und Fugenmaterial auf mineralischer Basis

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<p>Vorimprägnierung der Fassadenfläche Imprägnierung der Fassadenfläche, einmaliger Auftrag der Imprägnierung. Fassadenfläche nach der Reinigung wasser- und schmutzabweisend mit ILKA-Siloxan Spezialimprägnierung der Firma ILKA-Chemie im Sprühverfahren hydrophobieren. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter + 5° C erfolgen. Die zu imprägnierenden Flächen müssen absolut trocken und sauber sein. Die Imprägnierung ist satt und gleichmäßig aufzubringen. Nach der Imprägnierung ist die behandelte Fläche einen Tag vor Regen zu schützen. Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Das Technische Merkblatt ist zu beachten!! Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			

Daten

Gefahrenklasse: gesundheitsschädlich

pH-Wert: nicht bestimmt

Farbe: klar

Form: flüssig

Verbrauch: ca. 150 g/m²

Temperatur: frostbeständig

Haltbarkeit: mind. 12 Monate

Fabrikat: **ILKA- Siloxan** oder gleichwertig

Vom Bieter unbedingt anzugeben:

Sauer eingestelltes Reinigungskonzentrat, entfernt Zementschleier und Ausblühungen im Außenbereich

Reinigung der Fassadenflächen Entfernung Zementschleier

Fassadenflächen mit einem Hochdruckgerät bis zur Sättigung vornässen und direkt danach den ILKA-Zementschleierentferner SZ der Firma ILKA-Chemie mit einer ILKA-Waschbürste auf diese Flächen auftragen. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter +5° C erfolgen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 bis 15 Min. ist die Fläche mit einem Hochdruckgerät 80-100 bar, Wassertemperatur max. 60° C abzuwaschen. Die Reinigung darf nur in kleinen Abschnitten ausgeführt werden und sollte je Gerüstlage von unten nach oben durchgeführt werden. Darunterliegende Fassadenteile sollten grundsätzlich ausreichend feucht gehalten werden. Ein Trocknen des Zementschleierentferners an der Fassade ist in jedem Fall zu vermeiden. Abschließend sind die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich nachzuwaschen.

Weitere Besonderheiten:

Das technische Merkblatt ist zu beachten

Vor der Anwendung muß eine Musterfläche angelegt werden.

Daten

Gefahrenklasse:	ätzend
pH-Wert:	pur 2
Farbe:	rot
Form:	flüssig
Verbrauch:	ca. 250 ml/m ²
Temperatur:	frostbeständig
Haltbarkeit:	mind. 24 Monate

Fabrikat: **ILKA-SZ** oder gleichwertig

Vom Bieter unbedingt anzugeben: